

CENTOPLEX H0

Grasso multiuso



Vantaggi per la Vostra applicazione

- Grasso speciale per diverse applicazioni
- Buone prestazioni a basse temperature
- Eccellenti proprietà anticorrosione
- Resistente all'ossidazione

Le vostre esigenze – la nostra soluzione

CENTOPLEX H0 è un grasso lubrificante a base di olio minerale e sapone di litio adatto a un'ampia gamma di applicazioni. È resistente all'ossidazione, ha ottime prestazioni a basse temperature e protegge efficacemente contro la corrosione.

Campi d'impiego

CENTOPLEX H0 è adatto alla lubrificazione di ingranaggi dentati e a vite senza fine e per piccoli ingranaggi a bassa potenza. È utilizzabile anche in cuscinetti a rotolamento e a strisciamento sigillati con intervalli ristretti e che operano ad alte velocità. Per esempio, CENTOPLEX H0 è adatto all'uso in guide per serrande di garage, cuscinetti radenti in assi telescopici, balestre di carri ferroviari e come

grasso multiuso in veicoli pesanti, veicoli per edilizia, veicoli speciali e mezzi agricoli.

Indicazioni per l'applicazione

CENTOPLEX H0 può essere applicato a pistola, pennello o spatola. Per CENTOPLEX H0, raccomandiamo una temperatura di esercizio fra -30 e 100 °C, a seconda della struttura del lubrificante, l'uso previsto e la tecnica di applicazione.

Schede di sicurezza

Le schede di sicurezza possono essere richieste tramite il nostro sito web www.klueber.com. Potete inoltre richiederle al vostro contatto presso Klüber Lubrication.

Contenitori	CENTOPLEX H0
Lattina 1 kg	+
Fustino 5 kg	+
Fustino 25 kg	+
Fusto 180 kg	+

Caratteristiche del prodotto	CENTOPLEX H0
Codice articolo	020011
Colore spazio	marrone
Testo	fibroso , omogeneo
Densità, Metodo Klüber: PN 024, 20°C	circa 0.88 g/cm ³
Grado NLGI, DIN 51818	0
Penetrazione lavorata, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, limite inferiore	355 0.1 mm
Penetrazione lavorata, DIN ISO 2137 / ASTM D217, 25°C, limite superiore	385 0.1 mm

CENTOPLEX H0

Grasso multiuso



Caratteristiche del prodotto	CENTOPLEX H0
Viscosità cinematica dell'olio di base, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C	circa 10 mm ² /s
Viscosità cinematica dell'olio di base, DIN EN ISO 3104 / DIN 51562-1 / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	circa 100 mm ² /s
SKF-EMCOR, DIN 51802, Metodo Klüber: acqua distillata, 168 hours	≤ 1 grado di corrosione
Pressione di scorrimento, DIN 51805-2, -30°C	≤ 1400 mbar
Punto di goccia, DIN ISO 2176 / IP 396	≥ 170 °C
Fattore di velocità (n × dm)	circa 500000 mm/min
Durata minima di conservazione dalla data di produzione - in un locale asciutto, al riparo dal gelo e in un contenitore originale non aperto, circa	24 mesi

Klüber Lubrication – your global specialist

Le soluzioni tribologiche innovative sono la nostra passione. Tramite il contatto personale e la consulenza aiutiamo i nostri clienti a livello mondiale, in tutti i settori industriali e mercati a raggiungere il successo. Grazie ai nostri concetti tecnici ambiziosi e al nostro personale esperto e competente soddisfiamo da oltre 90 anni le richieste sempre più esigenti della nostra clientela con la produzione di lubrificanti ad alte prestazioni sempre più efficienti.

Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG /
Geisenhausenerstraße 7 / 81379 München / Germania /
Tel. +49 89 7876-0 / Fax +49 89 7876-333.

I dati contenuti in questo opuscolo si basano sulle nostre esperienze e conoscenze al momento della stampa e intendono fornire al lettore tecnicamente esperto informazioni sulle possibili applicazioni. Non costituisce garanzia sulle proprietà dei prodotti e non esime l'utente dall'obbligo di effettuare test preliminari con il prodotto prescelto. Tutti i dati sono valori di riferimento che dipendono dalla composizione del lubrificante, dall'utilizzo previsto e dal metodo di applicazione. I valori tecnici dei lubrificanti cambiano a seconda del tipo di carico dinamico, meccanico, chimico e termico in relazione al tempo e la pressione. Queste variazioni possono influire sul funzionamento del componente. Si consiglia di contattare il nostro servizio tecnico di consulenza per discutere eventuali specifici impieghi. Se richiesto e se possibile, saremo ben lieti di fornirvi un campione per l'esecuzione di prove. I prodotti Klüber Lubrication sono oggetto di costanti migliorie. Klüber Lubrication si riserva pertanto la facoltà di cambiare i dati tecnici contenuti nel presente opuscolo in qualsiasi momento senza preavviso.

Editore e Copyright: Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG. La ristampa totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione di Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG, a condizione che ne venga opportunamente citata la fonte e ne venga inviata una copia all'editore.