



MULTIS MS 2

DESCRIZIONE

Grasso EP multiuso al litio/calcio con bisolfuro di molibdeno.

APPLICAZIONI

MULTIS MS 2 è un vero e proprio grasso multiuso, formulato per la lubrificazione di varie apparecchiature sottoposte a sollecitazioni e vibrazioni nel campo dei trasporti, dell'agricoltura e sulle attrezzature "off-road" che operano in presenza di umidità, polvere e/o all'asciutto.

MULTIS MS 2 è adatto alla lubrificazione limite a pressioni e temperature elevate. In caso di surriscaldamento accidentale, la presenza di bisolfuro di molibdeno garantisce una buona lubrificazione ed evita l'inzeppamento o il grippaggio.

SPECIFICHE

ISO 6743-9: L-XBCEB 2

DIN 51 502: MPF2K -25

VANTAGGI

MULTIS MS 2 forma un film lubrificante duraturo che riduce i costi di manutenzione e di inattività.

Miscibile con la maggior parte degli altri grassi comuni a base di sapone.

Eccellente stabilità meccanica che evita l'espulsione o la perdita di consistenza durante il funzionamento.

Adesione eccellente al metallo.

Buona stabilità termica che offre una resistenza elevata alle variazioni di temperatura.

MULTIS MS 2 non contiene piombo o altri metalli pesanti ritenuti dannosi per la salute umana e per l'ambiente.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. È possibile richiedere la scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea al proprio consulente commerciale www.quick-fds.com.

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 - 20134 Milano - ITALIA

RACCOMANDAZIONI

Durante l'applicazione, evitare di contaminare il grasso con polvere e/o sporco. Utilizzare preferibilmente un sistema di erogazione pneumatico o cartucce.

CARATTERISTICHE TIPICHE

CARATTERISTICHE TIPICHE	METODI	UNITÀ	MULTIS MS 2
Sapone/addensante		-	Litio/Calcio
Grado NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	2
Colore	A vista	-	Grigio
Aspetto	A vista	-	Liscio
Intervallo temperatura di esercizio		°C	da -25 a 130
Penetrazione a 25°C	ASTM D 217/DIN51 818	0,1 mm	265 - 295
Quattro sfere - carico di saldatura	ASTM D 2596	kg	400
Prestazioni antiruggine SKF- EMCOR	DIN 51 802/IP220/NFT 60-135/ISO 11007	quoziente	0 - 0
Punto di goccia	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 185
Viscosità cinematica dell'olio di base a 40°C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm²/s (cSt)	150

Le suddette caratteristiche si basano su valori medi e vengono fornite esclusivamente a titolo indicativo.

Se utilizzato come consigliato e per l'applicazione per cui è stato sviluppato, questo lubrificante non presenta rischi particolari. È possibile richiedere la scheda di sicurezza conforme alle normative vigenti nell'Unione Europea al proprio consulente commerciale www.quick-fds.com.

TotalEnergies Marketing Italia S.p.A.
Via Rombon, 11 - 20134 Milano - ITALIA