SCHEDA TECNICA

VASELINA FILANTE

APPLICAZIONI

- Come plastificante per gomme e per materie plastiche o come legante o plastificante di carta a ricalco.
- Impregnazione di carta oleata.
- Come base per la preparazione di prodotti farmaceutici o cosmetici.
- Impregnazione delle suole o delle tomaie nell'industria conciaria.
- Preparazione degli inchiostri da stampa.
- Vulcanizzazione delle gomme.
- Lubrificazione non impegnativa a grasso di macchine ad uso alimentare
- Per la protezione dall'ossidazione di connessioni elettriche, dei morsetti e delle teste dei poli delle batterie.

Per preservare dalla ruggine e dalla corrosione le parti cromate degli autoveicoli

CARATTERISTICHE MEDIE INDICATIVE

CARATTERISTICHE	VALORE	METODI
Punto di congelamento (°c) :	50.0 – 56.0	ASTM D938
Punto di goccia (°c) :	35.0 – 70.0	Ph.Eur.2.217/B
Penetrazione conica a 25°c (1/10 mm) :	155 – 175	ASTM D937
Colore lovibond (y) :	0.0 – 1.0	IP 17 mod.
Viscosita' cinetica a 100°c (mm2/s) :	5.0 – 9.0	ASTM D7042
Pah :	Passa il test	Ph.Eur.
Identificazione	Passa il test	Ph.Eur.
Carattere	Passa il test	Ph.Eur.
Acidita'/alcalinita'	Passa il test	Ph.Eur.
Ceneri solfatate (%) :	0.00 – 0.05	Ph.Eur.

Il prodotto incontra i requisiti della Pharmacopoeia Europea per White Soft Paraffin.
Il prodotto incontra i requisiti del CPMP/ICH/283/95 (Solventi residui).
Il prodotto contiene uno stabilizzante.

LUBRITEX
Industria Lubrificanti
Sede e stabilimenti S.Olcese - Via Gramsci 10, 16010 GENOVA
Tel. 010 712997 – Fax 010 712283
www.lubritex.it – info@lubritex.it